

1. Características

1.1 Frontal:

Filme de Polipropileno metalizado bi-orientado com tratamento corona. Este produto não possui tratamento químico para impressão. Tratador corona em linha e tintas específicas são necessárias para uma boa ancoragem da impressão. A boa ancoragem da impressão é de responsabilidade do usuário.

1.2 Adesivo:

Vertex 1027 é um adesivo acrílico permanente.

1.3 Protetor:

Papel glassine branco, siliconado na face em contato com o adesivo.

2. Propriedades

| Características | Unidade | Especificação | Método de análise |
|------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| Frontal | | | |
| Gramatura | g/m ² | 44,0 a 49,0 | Interno (MT010) |
| Espessura | μ | 46,0 a 56,0 | Interno (MT003) |
| Adesivo | | | |
| Gramatura | g/m ² | 18,0 +/- 2g | Interno (MT007) |
| Adesão | N/m | Mínimo 200 | FINAT (FTM1) |
| | N/25mm | Mínimo 5 | FINAT (FTM1) |
| Tack | N/m | Mínimo 280 | FINAT (FTM9) |
| | N/25mm | Mínimo 7 | FINAT (FTM9) |
| Temp. de serviço | °C | 0 a 110 | _____ |
| Temp. mín. de aplicação superior a | °C | 10 | _____ |
| Protetor | | | |
| Gramatura | g/m ² | 52,0 a 65,0 | Interno (MT010) |
| Espessura | μ | 46,0 a 59,0 | Interno (MT003) |
| Total | | | |
| Gramatura | g/m ² | 113,0 a 136,0 | Interno (MT010) |
| Espessura | μ | 109,0 a 137,0 | Interno (MT003) |
| Release | g/25mm | 6,0 a 14,0 | FINAT (FTM4) |

3. Importante

Recomendamos que nossos produtos sejam testados antes da conversão e/ou uso final.

4. Validade

Este produto é garantido por 24 meses a partir de sua data de fabricação, quando armazenado em local apropriado com temperatura máxima de 35°C e UR entre 40% e 70%.